

# FACADE




[www.telfor.pt/\\_facade\\_es](http://www.telfor.pt/_facade_es)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Tipo de Tejeduría	3/3 h3 DOBBY	
Peso	<b>Total:</b> 550 (+-15) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	<b>Tejido:</b> 170 g/m2	
	<b>Revestimiento:</b> 380 g/m2	
Construcción	<b>Telaraña:</b> 7,5 (+-0,5) thr/cm	
	<b>Trama:</b> 7,5 (+-0,5) thr/cm	
Resistencia a Rotura	<b>Telaraña:</b> >=2600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> >=2500 N/5cm	
Contracción a 200°C/10min.	<b>Telaraña:</b> <=3,5%	DIN 53354
	<b>Trama:</b> <=2,5%	
Estiramiento	<b>Telaraña:</b> >20%	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> >20%	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	M2	NFP 92 507
Factor de Apertura	28%	
Factor Solar	0,24	
Espesor	1 mm	DIN 5084
Aplicación	Revestimiento de fachadas	

## Colores disponibles:



Color: 0099



Color: 1399



Color: 7185



Color: 7601



Cor: 9917