

CONTENCIÓN DE ESTIÉRCOL

ASUNCIÓN/S6000

www.telfor.pt/_contencion_de_estiercol

Material	100% pes - 1100 dtex	
Espesor	1100 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV/ Resistente a la grasa	
Grabación en Relieve	Mate	
Resistencia a Rotura	Telaraña : 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 3500 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña : 600 N	DIN 53 363
	Trama: 500 N	
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la grasa)	

Observación:

- Disponible en cualquier color
- Ancho: 300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM