

CONTENCIÓN DE ESTIÉRCOL

# LUTON/B6060



[www.telfor.pt/\\_contencion\\_de\\_estiercol](http://www.telfor.pt/_contencion_de_estiercol)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Espesor	0,93 (+/-10%) mm	DIN EN ISO 2286-3
Peso	1150 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacado	1/1	
Grabación en Relieve	Mate	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 3800 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 3500 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña: 550 N	DIN 53 363
	Trama: 500 N	
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	ISO 3795
Estabilidad Dimensional	Telaraña: <0,5%	10min/ 100°C
	Trama: <0,5%	
Conformidades	Kiwa ( Col. 6158/6225/7264)	
Aplicación	Forros y coberturas para estiércol	

## Observación:

-Pedido mínimo de 1000 LM (cores: 6158/6225)

## Colores disponibles :



Color: 7264

300 cm



Color: 6158

300 cm



Color: 6225

300 cm