

ESTANQUES

PATRAS/C4005

www.telfor.pt/_estanques

Peso	1230 g/m ²	DIN 53 352
Espesor	0,92 mm	DIN 53 370
Dureza	80 +/- 2	DIN 53 479 SHORE A (10S)
Resistencia a Rotura	Telaraña: >= 12 N/mm ²	DIN 53 455
	Trama: >= 10 N/mm ²	
Estiramiento	Telaraña: >= 250%	DIN 53 455
	Trama: >= 250%	
Resistencia al Rasgón	Telaraña: >= 80 N/mm	DIN 53 363
	Trama: >= 80 N/mm	
Estabilidad Dimensional	=< 2,5%	DIN 53 377-6H/80°C
Resistencia al Frío	-20°C (sin grietas)	DIN 53 361
La resistencia a las Raíces	sim	DIN 4062
Resistencia a la Luz	500 MJ/m ²	DIN EN ISO 4892-3
Aplicación	PVC, Forros de estanque	