

FILTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN

# AMBERES/W40 40 2600



[www.telfor.pt/\\_redes\\_4](http://www.telfor.pt/_redes_4)

Material	100% pes - 280 dtex	
Tipo de Tejeduría	1:1	
Peso	<b>Total:</b> 65 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	<b>Tejido:</b> 23 g/m2	
	<b>Revestimiento:</b> 42 g/m2	
Construcción	<b>Telaraña:</b> 4 thr/cm	
	<b>Trama:</b> 4 thr/cm	
Resistencia a Rotura	<b>Telaraña:</b> >320 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> >320 N/5cm	
Contracción a 200°C/10min.	<b>Telaraña:</b> <=4.5%	DIN 53354
	<b>Trama:</b> <=2,5%	
Estiramiento	<b>Telaraña:</b> >15%	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> >15%	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)		ISO 105 B02
Inflamabilidad	M1	NFP 92 507
Espesor	0,36 mm	DIN 5084
Aplicación	Refuerzo / composición para tejido - no tejido	