

PAREDES LATERALES

SANTIAGO/C2349

www.telfor.pt/_camping_es

Material	100% pes - 280 dtex	
Peso	350 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacado	1/1	
Grabación en Relieve	LIN	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 1100 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 1000 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña: 60 N	ISO 4674-1A
	Trama: 30 N	
Adhesión	60 N/5cm	EN ISO 2411
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco y medio transparente)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicación	Camping / Paredes laterales	

Observación:

- Pedido mínimo de 2000 LM

Colores disponibles:



Color: 1628

150 cm




Color: 1696

150 cm



Color: 5189

150 cm



Color: 5265

150 cm



Color: 6342

150 cm



Color: 7073

150 cm



Color: 7195

150 cm



Color: 7212

150 cm



Color: 7999

150 cm