

IMPERMEABILIZACIÓN

# DUSSELDORF/W28 26 0101

[www.telfor.pt/\\_impermeabilizacion](http://www.telfor.pt/_impermeabilizacion)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Tipo de Tejeduría	L 1:1	
Peso	<b>Total:</b> 90 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	<b>Tejido:</b> 60 g/m2	
	<b>Revestimiento:</b> 30 g/m2 PVC	
Construcción	<b>Telaraña:</b> 28 thr/cm	
	<b>Trama:</b> 26 thr/cm	
Resistencia a Rotura	<b>Telaraña:</b> 1050 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> 975 N/5cm	
Contracción a 200°C/10min.	<b>Telaraña:</b> <3,5%	DIN 53354
	<b>Trama:</b> <2,0%	
Estiramiento	<b>Telaraña:</b> >15%	EN ISO 1421-1
	<b>Trama:</b> >15%	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)		ISO 105 B02
Inflamabilidad		NFP 92 507
Espesor	0,36 mm	DIN 5084
Aplicación	Refuerzo de coberturas / Forros para piscinas	