

IMPERMEABILIZACIÓN

NANCY/W28 26 3600

www.telfor.pt/_impermeabilizacion

Material	100% pes - 1100 dtex	
Tipo de Tejeduría	L 1:1	
Peso	Total: 115 (+-10) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tejido: 60 g/m2	
	Revestimiento: 55 g/m2 PVC	
Construcción	Telaraña: 28 thr/cm	
	Trama: 26 thr/cm	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 1150 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 975 N/5cm	
Contracción a 200°C/10min.	Telaraña: <=3,8%	DIN 53354
	Trama: <=2,5%	
Estiramiento	Telaraña: >15%	EN ISO 1421-1
	Trama: >15%	
Adhesión	35 N/5cm	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)		ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	NFP 92 507
Espesor	0,32 mm	DIN 5084
Aplicación	Membranas de impermeabilización	