

IMPERMEABILIZACIÓN

OVIEDO/W30 30 3600



www.telfor.pt/_impermeabilizacion

Material	100% pes - 1100 dtex	
Tipo de Tejeduría	L 1:1	
Peso	Total: 125 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tejido: 66 g/m2	
	Revestimiento: 59 g/m2 PVC	
Construcción	Telaraña: 30 thr/cm	
	Trama: 30 thr/cm	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 1150 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 1150 N/5cm	
Contracción a 200°C/10min.	Telaraña: <3,5%	DIN 53354
	Trama: <2,0%	
Estiramiento	Telaraña: >15%	EN ISO 1421-1
	Trama: >15%	
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)		ISO 105 B02
Inflamabilidad		NFP 92 507
Espesor	0,5 mm	DIN 5084
Aplicación	Refuerzo de coberturas / Forros para piscinas	