

FACADE




www.telfor.pt/_facade_fr

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	3/3 h3 DOBBY	
Poids	Total: 550 (+-15) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tissu: 170 g/m2	
	Revêtement: 380 g/m2	
Construction	Toile: 7,5 (+-0,5) thr/cm	
	Maillage: 7,5 (+-0,5) thr/cm	
Résistance à la Rupture	Toile: >=2600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: >=2500 N/5cm	
Retrait à 200°C/10min	Toile: <=3,5%	DIN 53354
	Maillage: <=2,5%	
Allongement	Toile: >20%	EN ISO 1421-1
	Maillage: >20%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité	M2	NFP 92 507
Facteur d'Ouverture	28%	
Facteur Solaire	0,24	
Épaisseur	1 mm	DIN 5084
Application	Revêtements de façades	

Couleurs disponibles:



Couleur: 0099



Couleur: 1399



Couleur: 7185



Couleur: 7601



Couleur: 9917