

RETENUE FUMIER

LIMA / B9060



www.telfor.pt/_retenue_fumier

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Poids	900 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,7 (+/-10%) mm	DIN EN ISO 2286-3
Caractéristiques	ABUV	
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	Mat	
Résistance à la Rupture	Toile: 3000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 2800 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 300 N	DIN 53 363
	Maillage: 300 N	
Adhésion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Perméabilité au Gaz	<400 cm ³ /m ² .bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Stabilité Dimensionnelle	Toile: <0,5%	10min/ 100°C
	Maillage: <0,5%	
Conformités	Kiwa (Col. 6158/6225/7264)	
Application	Retenue de fumier / résistant à l'hydrolyse	

Observations:

- Demande minimum de 1000 LM (cor: 6225)

Couleurs disponibles:



Couleur: 7264

300 cm



Couleur: 6158

300 cm



Couleur: 6225

300 cm