

RETENUE FUMIER

# LUTON/B6060



[www.telfor.pt/\\_retenue\\_fumier](http://www.telfor.pt/_retenue_fumier)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Épaisseur	0,93 (+/-10%) mm	DIN EN ISO 2286-3
Poids	1150 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	ABUV	
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	Mat	
Résistance à la Rupture	Toile: 3800 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 3500 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 550 N	DIN 53 363
	Maillage: 500 N	
Adhésion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Perméabilité au Gaz	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Stabilité Dimensionnelle	Toile: <0,5%	10min/ 100°C
	Maillage: <0,5%	
Conformités	Kiwa ( Col. 6158/6225/7264)	
Application	Doublures et couvertures pour fumier	

## Observations:

- Demande minimum de 1000 LM (cores: 6158/6225)

## Couleurs disponibles:



Couleur: 7264



Couleur: 6158



Couleur: 6225

300 cm

300 cm

300 cm