

LAGUNES

# SIBIU/C4004

[www.telfor.pt/\\_lagunes](http://www.telfor.pt/_lagunes)

Poids	590 g/m <sup>2</sup>	DIN 53 352
Épaisseur	0,46 mm	DIN 53 370
Dureté	80 +/- 2	DIN 53 479 SHORE A (10S)
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> >= 12 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53 455
	<b>Maillage:</b> >= 10 N/mm <sup>2</sup>	
Allongement	<b>Toile:</b> >= 250%	DIN 53 455
	<b>Maillage:</b> >= 230%	
Résistance à la Déchirure	<b>Toile:</b> >= 80 N/mm	DIN 53 363
	<b>Maillage:</b> >= 80 N/mm	
Stabilité Dimensionnelle	=< 2,5%	DIN 53 377-6H/80°C
Résistance au Froid	-20°C (sans fissures)	DIN 53 361
Résistance aux Racines	oui	DIN 4062
Résistance à la Lumière	500 MJ/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 4892-3
Application	PVC, Doublures de lagunes	