

BATEAUX

NAGOYA / D2361

www.telfor.pt/_bateaux

Matériau	100% pes - 280 dtex	
Poids	320 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	ABUV	
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	Mat	
Résistance à la Rupture	Toile: 1300 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 1300 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 70 N	ISO 4674-1A
	Maillage: 60 N	
Adhésion	60 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc et demi transparent)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Application	Couverture pour transport d'asphalte	

Observations:

- Disponible dans n'importe quelle couleur
- Demande minimum de 1000 LM