

IMPERMÉABILITÉ

# ÉDIMBOURG / W28 28 0100

[www.telfor.pt/\\_impermeabilite](http://www.telfor.pt/_impermeabilite)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	L 1:1	
Poids	<b>Total:</b> 93 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
	<b>Tissu:</b> 61 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Revêtement:</b> 32 g/m <sup>2</sup> PVC	
Construction	<b>Toile:</b> 28 thr/cm	
	<b>Maillage:</b> 28 thr/cm	
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> 1050 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Maillage:</b> 1050 N/5cm	
Retrait à 200°C/10min	<b>Toile:</b> <3,5%	DIN 53354
	<b>Maillage:</b> <2,0%	
Allongement	<b>Toile:</b> >15%	EN ISO 1421-1
	<b>Maillage:</b> >15%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)		ISO 105 B02
Inflammabilité		NFP 92 507
Épaisseur	0,46 mm	DIN 5084
Application	Renforcements couvertures / Doublages pour piscines	