

IMPERMÉABILITÉ

# NANCY/W28 26 3600

[www.telfor.pt/\\_impermeabilite](http://www.telfor.pt/_impermeabilite)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	L 1:1	
Poids	Total: 115 (+-10) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tissu: 60 g/m2	
	Revêtement: 55 g/m2 PVC	
Construction	Toile: 28 thr/cm	
	Maillage: 26 thr/cm	
Résistance à la Rupture	Toile: 1150 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 975 N/5cm	
Retrait à 200°C/10min	Toile: <=3,8%	DIN 53354
	Maillage: <=2,5%	
Allongement	Toile: >15%	EN ISO 1421-1
	Maillage: >15%	
Adhésion	35 N/5cm	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)		ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	NFP 92 507
Épaisseur	0,32 mm	DIN 5084
Application	Membranes d'imperméabilité	