

MAILLAGE LOURD

SALZBOURG / W80 80 06H5

STAN
DARD

www.telfor.pt/_maillage_lourd

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	8.0x8.0 h5 dobby	
Poids	Total: 400 g/m2	DIN EN ISO 2286/2
	Tissu: 180 g/m2	
	Revêtement: 220 g/m2	
Construction	Toile: 80 thr/cm	
	Maillage: 80 thr/cm	
Résistance à la Rupture	Toile: >=2000 N/5cm	EN ISO 1421/1
	Maillage: >=2000 N/5cm	
Allongement	Toile: >15%	EN ISO 1421/1
	Maillage: >15%	
Retrait à 200°C/10min	Toile: <=3.5%	DIN 53354
	Maillage: <=2.5%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876/2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité		ISO 3795
Épaisseur	1 mm	DIN 5084
Application	Lignes de haute résistance / Contention de chargement / Rétention de terres / Construction civile	

Couleur disponible:



Couleur: 7999

200 cm