

RÉSERVOIRS FLEXIBLES

FILADELFIA / B6306



www.telfor.pt/_reservoirs_flexibles

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Épaisseur	1100 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	Groupe alimentaire	
Laquage	1/-	
Gravure en Relief	Mat	
Résistance à la Rupture	Toile: 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 3500 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 600 N	DIN 53 363
	Maillage: 500 N	
Adhésion	125 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100mm/min	ISO 3795
Application	Conteneurs flexibles pour eau potable	

Couleurs disponibles:



Couleur: 1695

250 cm