

COBERTURAS

FARO

STAN
DARD

www.telfor.pt/_coberturas_capotas

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	620 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Lacagem	Verde/Branco	
Gravação em Relevo	Brilho	
Resistência à Rutura	Teia: 2500 N/5cm Trama: 1800 N/5cm	EN ISO 1421-1
Resistência ao Rasgão	Teia: 250 N Trama: 250 N	DIN 53 363
Adesão	90 N/5cm	EN ISO 2411
Resistência à Temperatura	-30°C/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicação	Coberturas	

Cor disponível:



Cor: 6001/9002

250cm