

CONTENÇÃO DE ESTRUME

ASSUNÇÃO/S6000

www.telfor.pt/_contencao_estrume

Material	100% pes - 1100 dtex	
Espessura	1100 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV/ Resistente à gordura	
Gravação em Relevo	Matte	
Resistência à Rutura	Teia: 4000 N/5cm Trama: 3500 N/5cm	EN ISO 1421-1
Resistência ao Rasgão	Teia: 600 N Trama: 500 N	DIN 53 363
Adesão	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permiabilidade ao Gás	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53380
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicação	Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à gordura)	

Observações:

- Disponível em qualquer cor
- Largura: 300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM