

PEREDES LATERAIS

SANTIAGO/C2349

www.telfor.pt/_campismo

Material	100% pes - 280 dtex	
Peso	350 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Gravação em Relevô	LIN	
Resistência à Rutura	Teia: 1100 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 1000 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 60 N	ISO 4674-1A
	Trama: 30 N	
Adesão	60 N/5cm	EN ISO 2411
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco e meio transparente)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicação	Campismo / Paredes laterais	

Observações:

- Pedido mínimo de 2000 LM

Cores disponíveis:



Cor: 1628

150 cm




Cor: 1696

150 cm



Cor: 5189

150 cm



Cor: 5265

150 cm



Cor: 6342

150 cm



Cor: 7073

150 cm



Cor: 7195

150 cm



Cor: 7212

150 cm



Cor: 7999

150 cm