

PEREDES LATERAIS

TALLINN / C7456

STAN
DARD

www.telfor.pt/_campismo

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	450 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Gravação em Relevô	LIN	
Resistência à Rutura	Teia: 2500 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 1800 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 250 N	DIN 53363
	Trama: 250 N	
Adesão	70 N/5cm	EN ISO 2411
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco e meio transparente)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicação	Campismo / Paredes laterais	

Cores disponíveis:



Cor: 1617

150 cm



Cor: 4001

150 cm



Cor: 5041

150 cm



Cor: 6195

150 cm



Cor: 7005

150 cm



Cor: 7006

150 cm




Cor: 7007

150 cm



Cor: 7009

150 cm



Cor: 7211

150 cm



Cor: 7222

150 cm



Cor: 7999

150 cm



Cor: 9002

150 cm