

CONTENÇÃO DE ESTRUME

# BOGOTÁ / B6061



[www.telfor.pt/\\_contencao\\_estrume](http://www.telfor.pt/_contencao_estrume)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Espessura	1150 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Gravação em Relevo	Matte	
Resistência à Rutura	<b>Teia:</b> 3800 N/5cm <b>Trama:</b> 3500 N/5cm	EN ISO 1421-1
Resistência ao Rasgão	<b>Teia:</b> 550 N <b>Trama:</b> 500 N	DIN 53 363
Adesão	100 N/5cm	EN ISO 2411
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Permiabilidade ao Gás	<400 cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> bar.d	ISO 15105-1/ DIN 53380
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicação	Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à hidrólise)	

## Cor disponível:



Cor: 7264

300 cm