

CONTENÇÃO DE ESTRUME

LUTON/B6060



www.telfor.pt/_contencao_estrume

Material	100% pes - 1100 dtex	
Espessura	0,93 (+/-10%) mm	DIN EN ISO 2286-3
Peso	1150 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Gravação em Relevo	Matte	
Resistência à Rutura	Teia: 3800 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 3500 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 550 N	DIN 53 363
	Trama: 500 N	
Adesão	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permiabilidade ao Gás	<400 cm ³ /m ² .bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Estabilidade Dimensional	Teia: <0,5%	10min/ 100°C
	Trama: <0,5%	
Conformidades	Kiwa (Col. 6158/6225/7264)	
Aplicação	Forros e coberturas para estrume	

Observações:

-Pedido mínimo de 1000 LM (cores: 6158/6225)

Cores disponíveis:



Cor: 7264

300 cm



Cor: 6158

300 cm



Cor: 6225

300 cm